(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigenturn Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 26. Februar 2004 (26.02.2004)

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/017142 A1

(51) Internationale Patentklassifikation7: C08F 30/08, 230/08, G03F 7/039

(21) Internationales Aktenzeichen:

(22) Internationales Anmeldedatum:

21. Juli 2003 (21.07.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

102 33 849.3

22. Juli 2002 (22.07.2002)

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; St.-Martin-Strasse 53, 81669 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erlinder/Anmelder (nur für US): \ELIAN, Klaus [DE/DE]; Baumzeil 3, 91088 Erlangen (DE).

(74) Anwalt: GROSS, Felix; Patentanwälte, Maikowski & Ninnemann, Postfach 15 09 20, 10671 Berlin (DE).

G03F 7/075, (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

> Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH. GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: POLYMERIZABLE COMPOSITION, POLYMER, RESIST, AND LITHOGRAPHY METHODS

(54) Bezeichnung: POLYMERISIERBARE ZUSAMMENSETZUNG, POLYMER, RESIST UND LITHOGRAPHIEVERFAH-REN

(57) Abstract: The invention relates to a polymerizable composition for producing a resist, containing at least one unsaturated polymerizable monomer (I, II) with at least one silicon atom and at least one carbonyl group. The invention also relates to a resist produced by polymerizing these compositions and to lithography methods.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine polymerisierbare Zusammensetzung zur Herstellung eines Resists, enthaltend mindestens ein ungesättigtes, polymerisierbares Monomer (I, II) mit mindestens einem Siliziumatom und mindestens einer Carbonylgruppe. Die Erfindung betrifft auch ein Resist hergestellt durch Polymerisation der Zusammensetzungen und Lithographieverfahren.

BEST AVAILABLE COP



Beschreibung

Polymerisierbare Zusammensetzung, Polymer, Resist und Lithographieverfahren.

5.

Die Erfindung betrifft eine polymerisierbare Zusammensetzung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1, ein Polymer nach Anspruch 6, einen Resist nach Anspruch 7 und ein Lithographieverfahren nach dem Oberbegriff des Anspruchs 11.

10.

Fotomasken, wie sie in der Halbleiterlithographie eingesetzt werden bestehen derzeit zumeist aus einer transparenten Quarzglasplatte, auf die eine strukturierte, nicht transparente Chromschicht aufgebracht ist (COG: Chrome on Glas). Im Herstellungsprozess verwendet man dazu sogenannte Maskenblanks; das sind Quarzglasplatten, die flächig mit einer derzeit ca. 30 bis 100 nm dicken durchgehenden , Chromschicht bedeckt sind.

Diese Maskenblanks werden mit einem licht- bzw.

elektronenempfindlichen Fotolack (Resist) belackt und z.B.

mittels Laser- oder Elektronenstrahlschreiber ganz gezielt

mit einem beliebigen Layout beschrieben. Anschließend wird

die Fotolackschicht entwickelt und der Fotolack im Falle des

Positivresists an den vorher beschriebenen Stellen entfernt.

Im Falle eines Negativresists wird der Lack dagegen an den

unbelichteten Stellen entfernt.

Es resultiert ein reliefartiges Abbild der vorher geschriebenen Struktur im Fotolack; der Fotolack schützt die Chromschicht nun an definierten Stellen (je nach Resistsystem die vorher belichteten oder unbelichteten), wogegen das Chrom zwischen diesen Stellen freiliegt und gezielt weiterbehandelt werden kann.

35

30

Die Weiterbehandlung ist in der Maskenherstellung eine gezielte Entfernung der Chromschicht durch Plasmaätzung. Die zuvor im Resist erzeugte Struktur wird hierbei in die Chromschicht übertragen, indem das freiliegende (nicht durch Resist geschützte) Chrom in einem reaktiven Ionenplasma, bestehend z.B. aus einer Chlor/Sauerstoff-Gasmischung, entfernt wird.

Das Problem hierbei ist allerdings, dass für eine ausreichende Entfernbarkeit des Chroms in die Gasphase mit hohen Sauerstoffanteilen im Plasma gearbeitet werden muss. Das Chrom muss dabei in leicht flüchtige Chromoxide bzw. Chrom-Halogenoxide überführt werden, um letztendlich effektiv entfernt werden zu können. Dieser hohe Sauerstoffanteil greift allerdings den auf dem Chrom befindlichen Fotolack sehr stark an, so dass dieser auch insbesondere lateral sukzessive entfernt wird. Auf dem Chrom befindliche Rresistlinien werden während des Ätzens z.B. pro Kante um Werte von ca. 30 bis 60 nm "geschrumpft". Diese verkleinerte Geometrie wird auch auf die Chromschicht übertragen, so dass nach dem Ätzprozess die Originalgetreuheit der Chromstrukturen (im Vergleich zur theoretischen Layoutstruktur) nicht gewährleistet ist. Als häufig auftretende Daumenregel treten pro Strukturkante derzeit ca. 50 nm Verlust (Überätzung) auf; was gleichbedeutend ist, dass Strukturlinien grundsätzlich nach Ätzen ca. 100 nm schmäler .25 sind als laut theoretischem Layout vorgesehen.

Bei den bisher geforderten Zielstrukturgrößen (Strukturdimensionen größer gleich 0,25µm) konnte dieser Ätzverlust u.U. noch toleriert werden, da der Verlust an der Maßhaltigkeit bereits im Design durch ein verändertes Schreiberlayout korrigiert wurde, indem bereits bei der Strukturierung der Fotolackschicht zu erzeugende Gräben 100nm schmäler bzw. zu erzeugende Linien 100nm breiter geschrieben wurden. Durch diesen Schreibvorhalt konnte der Ätzverlust bereits im Vorfeld ausgeglichen werden.

Nicht mehr tolerabel ist dieser Schreibvorhalt allerdings bei der Herstellung von Masken mit Strukturdimensionen von weniger $0.25\mu m$, insbesondere ab der Technologie-Generation für 70nm Strukturen.

5

15

Zwar arbeitet man hier immer noch nach dem Prinzip der 4x Reduktion, d.h. die Strukturen auf der Maske dürfen noch vier Mal so groß sein, als sie später auf dem Wafer abgebildet werden, aber insbesondere die nichtabzubildenden optischen Hilfsstrukturen auf der Maske (Optical Proximity Correction features (OPC)) erreichen hier bereits eine Größendimension, die mit den dann verfügbaren Maskenscheiben (Laser- oder Elektronenschreibverfahren) nicht mehr realisiert werden kann. Die OPC-Zusatzstrukturen haben z.b. bereits in sehr naher Zukunft Dimensionen von 100nm und weniger und müssen in 3 definiertem Abstand von den Hauptstrukturen auf der Maske sein. Bei diesen feinen Strukturdimensionen ist eine Vorabkorrektur des Layouts (Strukturvorhalt) nicht mehr möglich, da z.B. bei einem Sollabstand von 100 nm und gleichzeitigem Soll-Strukturvorhalt von jeweils 50 nm pro Kante die Strukturen schon im Layout zu einer einzigen zusammenfallen würden. Selbst wenn dies bei einem unkritischeren Abstand von z.B. 150 nm noch nicht der Fall sein sollte, würde derzeit aber kein Resist den bleibenden Abstand von 50nm, auflösen.

Einzige Möglichkeit zur Lösung dieses Problems: Der Ätzverlust muss drastisch reduziert werden (Target-Wert: Ätzverlust = Null).

3 U

25

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Resist und ein Elektronenschreibverfahren zu schaffen, mit dem der Ätzverlust reduziert werden kann..

35 Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch einen Resist mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.

Gegenstand des Anspruchs 1 ist ein Monomer eines Resists, welches das Problem des Chrom-Ätzverlustes durch eine deutlich erhöhte Ätzstabilität gegenüber den in der Maskenherstellung verwendeten Chlor/Sauerstoff-Plasmen löst.

5

Die Erfindung löst das Problem, indem ein spezielles Monomer verwendetet wird, mit dem Resist mit stark erhöhter Stabilität gegenüber den eingesetzten Ätzplasmen eingesetzt wird. Gegenüber allen bisher beim Maskenschreiben üblicherweise eingesetzten Lacksystemen enthält der vorgeschlagene Fotolack chemisch eingebundenes Silizium. Daraus resultiert überraschenderweise gegenüber allen anderen kommerziellen Lacken eine deutlich erhöhte Ätzstabilität im abschließenden Chromätzprozess. Das Silizium wird im stark sauerstoffhaltigen Ätzplasma aufoxidiert zu nichtflüchtigem Siliziumdioxid, was den lateralen Resistschwund sehr stark einschränkt bzw. verhindert.

Durch die sehr stark erhöhte Ätzstabilität wird der Resistund Chromätzverlust auf nahezu Null eingeschränkt, was
bedeutet, dass im Elektronestrahl-Schreibprozess kein
Strukturvorhalt mehr geschreieben werden muss. Dadurch sind
die Anforderungen an das Maskenschreiberauflösungsvermögen
soweit reduziert, dass mit den Maskenschreibern die

zukünftigen Technologiegenerationen der 70 und 50 nm Masken
bewältigt werden können. Ohne die Reduzierung des
Chromätzverlustes würden auch die zukünftigen Geräte aufgrund
der immer noch vorhandenen Auflösungsbegrenzung diese
Technologienodes überhaupt nicht bewältigen können.

30

Die Verwendung des vorgeschlagenen Fotolackes erfordert für die Produktion keinen zusätzlichen Aufwand oder Geräte; es findet exakt die gleiche Prozessierung statt wie bereits bei den seit einigen Jahren eingesetzten bisherigen

35 Fotolacksystemen.

Im folgenden werden zwei vorteilhafte Monomere beschrieben, mit denen ein erfindungsgemäßer Resist herstellbar ist. Die erste Ausführungsform ist in Fig. 1, die zweite in Fig. 2 dargestellt. Dabei werden folgende Reste verwendet.

5

.10

 R_1 , R_2 , R_3 : H oder Alkylresste (vorzugsweise H oder Methylreste)

 R_4 , R_5 : Alkylreste (vorzugsweise Methylreste), oder weitere Siliziumeinheiten, z.B. Siloxaneinheiten

R₆ : Alkylrest (vorzugsweise tert-Butylrestrest)

R₇ : H oder Alkylrest (vorzugsweise Methylrest)

Diese Monomere können zum Beispiel durch radikalische
Polymerisation mit sich selbst oder zusammen mit anderen
Monomeren (z.B. Maleinsäureanhydrid, Styrol, p-Hydroxystyrol,
Methacrylsäure o.a.) einfach polymerisiert werden und somit
als Grundkomponente in erfindungsgemäßen Resists eingesetzt
werden.

Ż0

Durch die Erhöhung des Siliziumanteils im Polymer wird die Verbesserung der Masshaltigkeit der Lackschicht erreicht. Es kann damit gerechnet werden, dass der Siliziumanteil zwischen 5-25 Gew-% in Abhängigkeit vom verwendeten Monomer liegt.

25

Eine typische Resistmischung kann z.B. bestehen aus:

70-98% Lösungsmittel (Methoxypropylacetat, Ethylacetat, Ethyllacetat, Cyclohexanon, gamma-Butyrolacton, Methylethylketon, o.a.)

2-30% polymerisierbare Polymere,

0,1-10% Photosäurebildner (z.B. Crivello-Salze,

Triphenylsulfoniumsulfonate, Diphenyliodoniumsulfonate,

Phthalimidosulfonate, ortho-Nitrobenzylsulfonate, o.a.)

30

Erfindungsgemäß ist der Resist in einem Laser- oder Elektronenstrahllithographieverfahren verwendbar.

Dabei wird zunächst ein Maskenblank mit der erfindungsgemäßen

Resistlösung belackt. Anschließend erfolgt das Beschreiben
des Resists mit einem Laser- und / oder
Elektronenstrahlschreiber. Nachfolgend kann, muss aber nicht
ein Heizschritt durchgeführt werden. Der beschriebene Resist
wird dann mit einem wässrig alkalischen Entwicklermedium

(z.B. 2,38%ige wässrige Tetramethylammoniumhydroxidlösung,
Standard TMAH-Entwickler) entwickelt. Abschließend wird z.B.
mit einem reaktiven Ionenplasma (RIE) der Maskenblank mit
einer Chlor/Sauerstoff-Gasmischung trockengeätzt. Dabei wird
die Chromschicht geätzt; der Fotolack bleibt dabei weitgehend
unangegriffen. Damit wird die gleiche Struktur in das Chrom
übertragen, die ursprünglich in den Resist geschrieben wurde.

Ausführungsbeispiel der Erfindung

Im folgenden wird ein Ausführungsbeispiel unter Verwendung des Monomers gemäß Fig. 1 beschrieben.

50 mmol Allyl-Dimethyl-Chlorsilan werden in 250 ml Diethylether gelöst und unter starkem Rühren im Verlauf von 1h mit 250 ml Wasser versetzt und anschließend 1h unter Rückfluss zum Sieden erhitzt.

Über einen Scheidetrichter wird die etherische Phase abgetrennt und 24h über Calciumchlorid getrocknet. Es wird abfiltriert und das Filtrat innerhalb von 1h in eine eisgekühlte Lösung aus 50 mmol Pyrokohlensäuredietrbutylester in wasserfreiem Diethylether getropft. Die Reaktionsmischung wird 3 Mal gründlich mit Wasser ausgeschüttelt, anschließend in einem Scheidetrichter die organische Phase abgetrennt und wiederum 24h über Calciumchlorid getrocknet. Abrotieren des Diethylesters ergab das Produkt mit starken Verunreinigungen als gelbliche Flüssigkeit.

Löst man diese Flüssigkeit in 100 ml Methylethylketon, erhitzt zum Sieden und tropft dann innerhalb 2 h eine Mischung aus 50mmol Maleinsäureanhydrid, 5mmol Azoisobutyronitril und 100 ml Methylethylketon dazu, so polymerisiert die Mischung und ergibt nach Abkühlung und Eintropfen in 2 l'Wasser ein fast farbloses Polymer, welches abfiltriert und im Vakuumtrockenschrank bei 50°C getrocknet wird.

10


Dieses Polymer kann als Basiskomponente zur Abmischung von Resist verwendet werden.

Die Erfindung beschränkt sich in ihrer Ausführung nicht auf die vorstehend angegebenen bevorzugten Ausführungsbeispiele. Vielmehr ist eine Anzahl von Varianten denkbar, die von der erfindungsgemäßen polymerisierbaren Zusammensetzung, dem Polymer, dem Resist und dem Lithographiverfahren auch bei grundsätzlich anders gearteten Ausführungen Gebrauch machen.

20

Patentansprüche

- 1. Polymerisierbare Zusammensetzung zur Herstellung eines Resists, enthaltend mindestens ein ungesättigtes, polymerisierbares Monomer mit mindestens einem Siliziumatom und mindestens einer Carbonylgruppe.
- Polymerisierbare Zusammensetzung nach Anspruch 1,
 dadurch gekennzeichnet, dass ein Monomer durch folgende allgemeine Formel (I) gekennzeichnet ist:



30 worin bedeuten:

35


 R_1 , R_2 , R_3 : H oder Alklyreste, insbesondere Methylreste R_4 , R_5 : Alkylreste, insbesondere Methlyreste, weitere Siliziumeinheiten, z.B. Siloxane R_6 : Alkylrest, insbesondere tert-Butylrest

wobei R₁, R₂, R₃, R₄, R₅, R₆ gleich oder verschieden sein

können.

3. Polymerisierbare Zusammensetzung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass

5 ein Monomer durch folgende allgemeine Formel (II) gekennzeichnet ist:



25 worin bedeuten:

35

 R_1 , R_2 , R_3 : H oder Alklyreste, insbesondere Methylreste

R₄, R₅ : Alkylreste, insbesondere Methlyreste,

Siliziumeinheiten, z.B. Siloxane

30 R₆ : Alkylrest, insbesondere tert-Butylrest

R₇ : H oder Alklyrest, insbesondere Methlyrest,

wobei R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6 , R_7 gleich oder verschieden sein können.

4. Polymerisierbare Zusammensetzung nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

wird.

dass mindestens ein Alkylrest eine Kettenlänge von C_1 bis C_8 aufweist.

- 5. Polymerisierbare Zusammensetzung nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, das zur Polymerisierung Monomere nach Ansprüch 1 und / oder andere Monomere, insbesondere Maleinsäureanhydrid, Styrol, p-Hydroxystyrol, Methacrylsäure enthalten sind.
- 10 6. Polymer hergestellt durch Polymerisation einer der Zusammensetzungen nach Anspruch 1 bis 5.
 - 7. Resist gekennzeichnet durch einen Anteil zwischen 2 und 30% an Polymer nach Anspruch 6, einem Anteil
- 15 Lösungsmittel zwischen 70 und 98 % und einem Anteil Fotosäurebildner von 0,1 bis 10 %.
 - 8. Resist nach Anspruch 7, gekennzeichnet durch einen Anteil an Methoxypropylacetat, Ethylacetat, Ethyllactat, Cyclohexanon, gamma-Butyrolacton und / oder Methlyethylketon als Lösungsmittel.
 - 9. Resist nach Anspruch 7 oder 8, gekennzeichnet durch einen Anteil an Crivello-Salz, Triphenlysulfoniumsulfonat, Diphenyliodoniumsulfonat, Phthalimidosulfonat und / oder
- Diphenyliodoniumsulfonat, Phthalimidosulfonat und / oder ortho-Nitrobenzylsulfonat als Fotosäurebildner.
 - 10. Resist nach mindestens einem der Ansprüche 7 bis 9 zur Verwendung in einem Elektronenstrahlschreibverfahren.
 - 11. Lithographieverfahren zur Herstellung einer Struktur auf einem Substrat, insbesondere einer Struktur für eine Lithographiemaske für die Herstellung von Halbleiterbauelementen, dadurch gekennzeichnet, dass ein Resist nach einem der Ansprüche 7 bis 9 verwendet

- 12. Lithographieverfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass
- a) ein Maskenblank mit einem Resist nach Anspruch 9 belackt5 wird,
 - b) Beschreiben des Resists mit einem Laser- und / oder Elektronenstrahlschreiber,
- 10 c) Entwicklung der durch das Beschreiben erzeugten Struktur im Resist,
 - d) Trockenätzen des Maskenblanks.
- 13. Lithographieverfahren nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass nach dem Beschreiben des Resists ein Heizschritt durchgeführt wird.
- 14. Lithographieverfahren nach mindestens einem der Ansprüche 20 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Entwicklung mit einem wäßrigen alkalischen Entwickler, insbesondere einer 2,38-%igen wäßrigen Tetramethlyammoniumhydroxidlsöung oder einem TMAH-Entwickler erfolgt.

1/2

Fig. 1





Fig. 2



(11)

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 G03F7/075 C08F30/08

C08F230/08 G03F7/039

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 G03F C08F

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

WPI Data, PAJ, EPO-Internal, INSPEC

Category *		
	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 2002/061465 A1 (K. HASEGAWA ET AL.) 23 May 2002 (2002-05-23) page 20 -page 22	1,4-14
X	US 6 146 793 A (U. SCHAEDELI ET AL.) 14 November 2000 (2000-11-14) column 8; examples 1,2,4	1,4-14
X	US 5 981 141 A (SJ. CHOI ET AL.) 9 November 1999 (1999-11-09) column 9; example 5 column 11; example 7	1,4-14
(US 4 820 607 A (T. AOAI) 11 April 1989 (1989-04-11) column 4 -column 6 column 13 -column 14; example 1	1,4-11
		n annex.
χ Furti	ner documents are listed in the continuation of box C.	

15/01/2004


Dupart, J.-M.


Authorized officer

Name and mailing address of the ISA

9 January 2004

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016





		PS_DE 03	3/02502
	Jation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.
X	JP 63 145287 A (AGENCY OF INDUSTRIAL SCIENCE AND TECHNOLOGY) 17 June 1988 (1988-06-17)		1,4-6
	page 5; table 1		
		· · · · · · · ·	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

nformation on patent family members

DE 03/02502

Patent document cited in search report	Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US 2002061465 A1	23-05-2002	JP :	2002105130 A	10-04-2002
US 6146793 A	14-11-2000	NONE		
US 5981141 A	09-11-1999	KR DE FR JP NL US	230417 B1 19735059 A1 2761999 A1 10282678 A 1006624 C2 5998557 A	15-11-1999 15-10-1998 16-10-1998 23-10-1998 14-10-1998 07-12-1999
US 4820607 A	11-04-1989	JP JP JP DE	1884106 C 6007263 B 62040450 A 3628046 A1	10-11-1994 26-01-1994 21-02-1987 19-02-1987
JP 63145287 A	17-06-1988	NONE		12.

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

G03F7/039

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

GO3F CO8F

Recherchierte aber nicht zum Mindestprütstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

WPI Data, PAJ, EPO-Internal, INSPEC

Kalegorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 2002/061465 A1 (K. HASEGAWA ET AL.) 23. Mai 2002 (2002-05-23) Seite 20 -Seite 22	1,4-14
X	US 6 146 793 A (U. SCHAEDELI ET AL.) 14. November 2000 (2000-11-14) Spalte 8, Beispiele 1,2,4	1,4-14
X	US 5 981 141 A (SJ. CHOI ET AL.) 9. November 1999 (1999-11-09) Spalte 9; Beispiel 5 Spalte 11; Beispiel 7	1,4-14
X	US 4 820 607 A (T. AOAI) 11. April 1989 (1989-04-11) Spalte 4 -Spalte 6 Spalte 13 -Spalte 14; Beispiel 1	1,4-11
	-/	

X	Weitere Veröffentlichungen sind der Fonsetzung von F entnehmen	eld C zu
	· ennemnen	

Siehe Anhang Patentfamilie

- Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen
 - Veröffentlichung, die den aligemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist
- Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden, ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
- *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

15/01/2004

9. Januar 2004

Bevollmächtigter Bediensteter

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentaml, P.B. 5818 Patentlaari 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016

Dupart, J.-M.

Formblatt PCT/ISA/210 (Right 2) (full 1992)




Inter Aktenzelchen
PCT/DE 03/02502

ategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komme		Betr. Anspruch Nr.		
	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile			
JP 63 145287 A (AGENCY OF INDUSTRIAL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,		
JP 63 145287 A (AGENCY OF INDUSTRIAL SCIENCE AND TECHNOLOGY) 17. Juni 1988 (1988-06-17) Seite 5; Tabelle 1		1,4-6		
17 Juni 1099 (1099-06-17)	<u></u>			
17. 0011 1900 (1900-00-1/)				
Serve 5, Taberre 1		9		
		*		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	·			
	· ;			
	* ***			
		. '		
	•			
	•			
		·		
		x		
	•			
	•			
		·		
	•			
·		l , , , , , ,		
	• • •			

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlicht

ie zur selben Patentfamilie gehören



Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröftentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 2002061465 A1	23-05-2002	JP 2002105130 A	10-04-2002
US 6146793 A	14-11-2000	KEINE	
US 5981141 A	09-11-1999	KR 230417 B1 DE 19735059 A1 FR 2761999 A1 JP 10282678 A NL 1006624 C2 US 5998557 A	15-11-1999 15-10-1998 16-10-1998 23-10-1998 14-10-1998 07-12-1999
US 4820607 A	11-04-1989	JP 1884106 C JP 6007263 B JP 62040450 A DE 3628046 A1	10-11-1994 26-01-1994 21-02-1987 19-02-1987
JP 63145287 A	17-06-1988	KEINE	·.

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ other:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.